

TECHNISCHE FICHE



PRODUCTDATA					VEEGRAAT	PLANKEN	PLANKEN	TEGELS	LANGE	GROTE	VEEGRAAT	PLANKEN	PLANKEN	TEGELS	LANGE	GROTE
Breedte	ISO24337	125 mm	240 mm	225 mm	600 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Lengte	ISO24337	750 mm	2000 mm	1524 mm	900 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Aantal panelen per pak		24 pc	5 pc	8 pc	4 pc	Geluidsabsorberende, robuuste en waterdichte Floorify® Rigid Core Beschermend met vlekresistente Floorify® Quiet Sense Technology										
m² per pak		2,25 m²	2,40 m²	2,74 m²	2,16 m²	Afwijking										
Gewicht per pak	ISO23997	20,08 kg	20 kg	22 kg	17,6 kg	Plaatingsmethode										
						Traditioneel lijmbos (lijststelsysteem onder Unilin licentie)										

FABRIEKSGARANTIE	
	Gebruiksklasse
	ISO 10582
	33
	CE
	EN14041
	DoP FF001
	Residentieel: 25 jaar (50 jaar bij plaatsing op Floorify® Performance onder vloer)
	Commercieel: 5 jaar

TECHNISCHE DATA		NORM VEREISTEN	FLOORIFY® RESULTATEN
	Slijtbestendigheid	EN13329, Annex E	≥ 2000 rotaties
	Stootbestendigheid	EN13329	≥ 1600mm
	Weerstand tegen indrukken	ISO24343-1	≤ 0,2mm
	Vlekbestendigheid	EN423	Groep 1 en 2: graad 5; Groep 3: graad 4
	Lichtechtheid	ISO 105-802:1994, Methode 3a	≥ 6
	Brandeigenschappen	EN13501-1 ISO 9239-1	BF-s1
	Dimensionele stabiliteit	EN ISO23899 6 uur bij 80°C	≤ 0,10%
	Treksterkte	ISO24334	Langs: ≥ 1kN/m Dwars: ≥ 1,5kN/m
	Verplaatsing meubelpoten	ISO 16581	Voet 0,1 mm / 32kg
	Rolltoelast	ISO 4918	≥ 25000 rotaties: geen delaminatie, geen vervormingen
	Slijpweerstand	EN13893 EN 16165	DS R10
	Zwelling	ISO24336	≤ 18%
	Warmteweerstand (vloer + onder vloer)	EN12657	< 0,15R (m²K/W)
	Vloerverwarming	Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebied zijn in de chape. Niet combineerbaar of getest op vloerverwarmingssfilms.	
	Reductie doorgangsgeluid	ISO 10140 ISO 717-2	In combinatie met de Floorify® Comfort onder vloer: ΔLw18dB
	Formaldehyd uitstoot	EN14041 EN717-1	E1
	TVOC 28 dagen		< 100µg/m³
	Emissies in binnenlucht	Decreet n° 2011-321	A+

Reach

Floorify® vloeren en accessoires zijn volledig in overeenstemming met de REACH verordeningen

Floorify NV reserves the right to make alterations to material and structures when this serves to improve the quality

TECHNISCHE FICHE



PRODUCTDATA		KLIEKE	PLANKEN	TEGELS
Breedte	ISO24337	178 mm	305 mm	4 mm
Lengte	ISO24337	1219 mm	610 mm	0,55 mm
Aantal panelen per pak		12 pc	12 pc	Geluidsabsorberende, robuuste en waterdichte Floorify® Rigid Core Beschermend met vlekresistente Floorify® Quiet Sense Technology
m² per pak		2,60 m²	2,23 m²	
Gewicht per pak	ISO23997	19,9 kg	17,42 kg	Traditioneel lijmbos (lijststelsysteem onder Unilin licentie)

FABRIEKSGARANTIE	
	Gebruiksklasse
	ISO 10582
	33
	CE
	EN14041
	DoP FF001
	Residentieel: 20 jaar (25 jaar bij plaatsing op Floorify® Performance onder vloer)

TECHNISCHE DATA		NORM VEREISTEN	FLOORIFY® RESULTATEN
	Slijtbestendigheid	EN13329, Annex E	≥ 4000 rotaties - AC4
	Stootbestendigheid	EN13329	In combinatie met Floorify® Comfort/Performance onder vloer: ≥ 1600mm
	Weerstand tegen indrukken	ISO24343-1	≤ 0,2mm
	Vlekbestendigheid	EN423	Groep 1 en 2: graad 5; Groep 3: graad 4
	Lichtechtheid	ISO 105-802:1994, Methode 3a	≥ 6
	Brandeigenschappen	EN13501-1 ISO 9239-1	BF-s1
	Dimensionele stabiliteit	EN ISO23899 6 uur bij 80°C	≤ 0,10%
	Treksterkte	ISO24334	Langs: ≥ 1kN/m Dwars: ≥ 1,5kN/m
	Verplaatsing meubelpoten	ISO 16581	Voet 0,1 mm / 32kg
	Rolltoelast	ISO 4918	≥ 25000 rotaties: geen delaminatie, geen vervormingen
	Slijpweerstand	EN13893 EN 16165	DS R10
	Zwelling	ISO24336	≤ 18%
	Warmteweerstand (vloer + onder vloer)	EN12657	< 0,15R (m²K/W)
	Vloerverwarming	Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebied zijn in de chape. Niet combineerbaar of getest op vloerverwarmingssfilms.	
	Reductie doorgangsgeluid	ISO 10140 ISO 717-2	In combinatie met de Floorify® Comfort onder vloer: ΔLw18dB
	Formaldehyd uitstoot	EN14041 EN717-1	E1
	TVOC 28 dagen		< 100µg/m³
	Emissies in binnenlucht	Decreet n° 2011-32	A+

Reach

Floorify® vloeren en accessoires zijn volledig in overeenstemming met de REACH verordeningen

Floorify NV reserves the right to make alterations to material and structures when this serves to improve the quality